

BTHERM RF

REGULADOR DE FUNDO

Ref.:1448

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Revestimento baseado em copolímeros acrílicos especiais, pigmentos e cargas de alta qualidade resistentes à luz e à intempérie.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a ser utilizado como primário regulador de fundo no SISTEMA BARBOTHERM e SISTEMA de RESTAURO BARBOT, podendo também ser aplicado betão, em reboco e outros suportes minerais.

PROPRIEDADES

- Excelente resistência à alcalinidade.
- Boa aderência.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branco e afinável em cores claras.
- Aspeto da película seca	Mate.
- Teor de sólidos em volume	50 ± 2%
- Rendimento prático	15 a 20 m ² / kg.
- Tempos de secagem	4 a 8 horas.
- Ponto de Inflamação	Não inflamável.
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

As superfícies devem estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

• Pintura Raiz

Aplicação após secagem da MASSA DE BARRAMENTO BARBOVITRA, BARBOTHERM ou BARBOTHERM PLUS, nos SISTEMAS DE RESTAURO ou BARBOTHERM, respetivamente.

- Condições ambientais

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
Humidade relativa – Inferior a 80%
Humidade do suporte – Inferior a 5%
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto

Agitar bem até homogeneização completa.

- Processo de aplicação

Rolo ou trincha.

- Diluente de limpeza

Água.

- Capacidades disponíveis

25 kg.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C.
Temperatura Máxima – 35 °C.

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

agosto 2013

(substitui a de dezembro de 2008)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.