

- Bom poder de cobertura
- Boa resistência à intempérie
- Fácil aplicação
- Bom rendimento
- Proteção anti - fungos e anti - algas
- Mate

1. DESCRIÇÃO

Tinta 100% acrílica aquosa mate, desenvolvida para proteção e decoração de fachadas com bom poder de cobertura e rendimento. Boa resistência à intempérie.

Com proteção anti - fungos e algas (princípios ativos Diuron e OIT).

2. USOS TÍPICOS

Este produto foi desenvolvido para pintura de paredes no interior ou exterior.

3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Mate
Cor:	Branco e cores
Substrato:	Pladur, gesso cartonado ou reboco tradicional
Processo de aplicação:	Pistola, Rolo ou Trincha.
Rendimento prático:	6-8 m ² /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tato: 30-60 min. Repintura: 6-8 horas
Densidade a 20°C:	1.55 ± 0.05 Kg/dm ³
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L Este produto contém no max. 29 g/L COV (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas de produtos diferentes dos por nós recomendados. Alertamos para a responsabilidade de qualquer um dos agentes ao longo da cadeia de distribuição incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.)
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Os substratos devem estar secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Substratos novos: Sobre superfícies pulverulentas e/ou alcalinas, após escovagem, aplicar uma demão de Primário BK PRIMER.

Repinturas: Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com massa de reparação e proceder como em suportes novos. Se a tinta velha apresentar farinação, aplicar uma demão de Primário BK PRIMER.

Suportes com manchas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio: Escovar e aplicar uma demão de primário anti mancha.

Suportes com fungos e algas: Tratar com líquido para lavagem de fungos.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	10-30°C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

Não aplicar sobre substratos quentes ou com previsão de chuva.

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	1ª Demão: 10-15% água Restantes: 0-10% água
Aplicação:	1 demão de Primário BK PRIMER. 2 demãos de Tinta ATENA HD
Diluyente:	Água

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.